



DESCRIPCIÓN

El **AS ONE PRIMER UNIVERSAL** es un primario de buena calidad, buena adherencia, alta resistencia a la corrosión y secado rápido. Se encuentra disponible en varios colores lo cual le ayudará a mejorar el rendimiento de su acabado.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

XCLO Solvente Universal

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


Metales ferrosos
Fibra de Vidrio
Madera

NO RECOMENDADOS

Plásticos
Aluminio
Cobre
Lámina Galvanizada

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



1

AS ONE PRIMER UNIVERSAL

+




1

XCLO SOLVENTE UNIVERSAL



Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.3 – 1.5 mm



Aplicar de 2 - 3 manos húmedas.



5 minutos de oreo entre manos.



Lije en seco con lija # 400 después de mínimo 1 hora.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Agua y detergente.

Solvente limpiador.

Si lo requiere remueva la pintura anterior con **Removedor Opex**.

LIJADO

Lije el metal desnudo con lija # 180 - 220 en seco.

METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS

Cleanol

ACABADOS RECOMENDADOS

Excelcryl
Excelac
XCLO-Acryl
XCLO Base Color
Esmalte UR
Esmalte SR



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	UK	110	125
Densidad @ 25°C	g/mL	1.25	1.35
Sólidos en peso	%	59	63
Estabilidad	Años	2	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Minutos	10	20
Secado duro	Horas	4	5
Espesor por mano sencilla	Mils	0.5	0.7
PELICULA SECA			
Espesor película seca	Mils	1.5	2.0
Adherencia sobre acero al carbón	%	95	100
Cámara Salina	Horas	200	-